Wasserstoff und Werkstoff

Einsatz von metallischen Werkstoffen im Medium Wasserstoff

Stefan Zickler

Abteilung Betriebsverhalten unter Medieneinfluss

Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart

Einleitung / Motivation

Teil 1: Mechanismen, Auswirkung von Wasserstoff auf metallische Werkstoffe

- Diffusion

- Fallenwirkung

- Schädigungsmechanismen

Virtuelle Laborführung

Teil 2: Auslegungsstrategien für wasserstoffbeaufschlagte Komponenten

- Mechanische Auswirkungen Wasserstoffeinfluss

- Prüftechnik

- Lösungsstrategien

Zusammenfassung / Ausblick

Einleitung / Motivation

Teil 1: Mechanismen, Auswirkung von Wasserstoff auf metallische Werkstoffe

- Diffusion

- Fallenwirkung

- Schädigungsmechanismen

Virtuelle Laborführung

Teil 2: Auslegungsstrategien für wasserstoffbeaufschlagte Komponenten

- Mechanische Auswirkungen Wasserstoffeinfluss

- Prüftechnik

- Lösungsstrategien

Zusammenfassung / Ausblick

Motivation

Wasserstoff gewinnt derzeit eine zunehmende Bedeutung vor allem in der Energieforschung und ist „Hoffnungsträger“ der Energiewende geworden

Technische Anwendungen sind nun gefordert → Fragen zur Einsetzbarkeit von Werkstoffen

Wasserstoff-Einfluss wird seit langem untersucht, z.B. für Schadensanalysen, in Chemieanlagen

Neue Schwerpunkte: Herstellung, Speicherung, Transport, Verbrennung

BMBF Kopernikus-Projekte/Wasserstoff

Einleitung / Motivation

Teil 1: Mechanismen, Auswirkung von Wasserstoff auf metallische Werkstoffe

Diffusion

Fallenwirkung

Schädigungsmechanismen

Virtuelle Laborführung

Teil 2: Auslegungsstrategien für wasserstoffbeaufschlagte Komponenten

Mechanische Auswirkungen Wasserstoffeinfluss

Prüftechnik

Lösungsstrategien

Zusammenfassung / Ausblick

Wasserstoffdissoziation und -diffusion

- Teilschritte der Wasserstoffaufnahme aus der Gasphase:
- 1) molekulare Adsorption
 - 2) Dissoziation
 - 3) Absorption und
 - 4) Diffusion im Metall

Kühn, S.: Einfluss von diffusiblem Wasserstoff auf die mechanischen Eigenschaften von hochfesten Mehrphasenstählen unter Berücksichtigung der Kaltverfestigung, Shaker Verlag, Aachen, 2011

Quelle:
Nelson, H.G.: "Testing for hydrogen environment embrittlement: primary and secondary influences", ASTM STP 543, American Society for Testing and Materials (1974), 152-169.

- Typ:
- a) Interstitiell eingelagert
 - b) Oberflächen und
 - c) oberflächennah

- TRAPS (Fallen):
- d) Korngrenzen (tief)
 - e) Versetzungen (flach)
 - f) Leerstellen (flach)

Pundt, A., Kirchheim R.: Hydrogen in metals: Microstructural Aspects, Annu. Rev. Mater. Res. 2006, 36:555-608

Untersuchung der Fallenwirkung von Stufenversetzungen

MD-Simulation mit *ReaxFF-Potential*, Simulation von:

- bcc-Fe mit Versetzungsdipol (Stufenversetzung)
- Temperatur $T=520\text{K}$
- 180 wt ppm Wasserstoff

→ Rechenzeit: 10 HPC-Knoten (200 Kerne)
3x72h Laufzeit f. 1ns Diffusion

Erkenntnisse:

- „Speichervolumen“ von Gitter und Fallen
- „Transportpfade“ von Wasserstoff in realen Werkstoffzuständen
- Diffusionsgeschwindigkeiten
- Lokale Festigkeiten

Quellen Modellierung: Dr. Peter Binkele, Dr. Ulrich Weber (IMWF/MPA Stuttgart)

Wasserstoffanlagerung an Versetzungen

Numerische Methoden: Diffusion in Platte bei aufgebrachtter Last

Erkenntnisse:

Schadigungsabhängige Änderung der Wasserstofflöslichkeit

Wasserstoffdiffusion und -aufkonzentration → kritische Konzentrationen

HEDE Hydrogen Enhanced Decohesion

Troiano / Oriani:

Schwächung der Bindungskräfte
zwischen den Metallatomen

Werkstoffversagen

Quelle: Lynch, S.: Hydrogen embrittlement phenomena and mechanisms. Corrosion Reviews. 30(3-4), 2012, S. 105–123

HELP Hydrogen Enhanced Localized Plasticity

Birnbaum et al.

Absenkung der Nuklationsenthalpie von Versetzungen

Vereinfachte Bildung und Beweglichkeit von Versetzungen

Quelle: Lynch, S. P.: Progress Towards Understanding Mechanisms of Hydrogen Embrittlement and Stress Corrosion Cracking. NACE International Corrosion Conference (2007)

Multiskalenmodellierung der Wasserstoffversprödung

Nano

Molecular Dynamics (MD) Simulation eines Nano Zugversuche mit und ohne Wasserstoff in der Metallmatrix

Micro

Ableitung von Traction Separation Laws (Spannungs-Separationsgesetze), mit und ohne Wasserstoff basierend auf den Ergebnissen der MD-Simulation

Rissfortschritt unter H-Einfluss

Macro

Finite-Elemente-Simulation des Rissfortschritts unter Einbeziehung der Traction Separation Laws (TSLs) als Eingangsparameter

Wasserstoffangriff (HTHA)

Auflösung von Kohlenstoff und Bildung von Methan

Simulation der Methanbildung bei 520 K
Quelle: Masterarbeit Fr. Remke

Riss

Intaktes Perlit

Entkohltes Gebiet

Ferrit

Rissbildung in Druckbehälterwerkstoff
Quelle: API 941:2016

Wasserstoffversprödungsmechanismen

Mechanismus	Erläuterung
Drucktheorie	Rekombinierter Wasserstoff in Spannungsfeldern, bei Einschlüssen und Poren → erhöhter Druck führt zu lokal hohen Spannungen
HEDE (hydrogen-enhanced decohesion)	Abnahme der Kohäsionskräfte zwischen den Eisenatomen
HELP (hydrogen-enhanced localised plasticity)	Begünstige Rissausbreitung durch lokale Fließprozesse
AIDE (adsorption-induced decohesion)	Porenbildung vor der Rissspitze → Adsorption von Wasserstoff an neu entstehender Oberfläche → Abnahme der Oberflächenenergie
HESIV (hydrogen-enhanced stress-induced vacancies)	Interstitiell gelöster Wasserstoff führt zur beschleunigten Bildung von Leerstellen. Geeignet zur Beschreibung bei hochfesten martensitischen Gefügen
HTHA (high-temperature hydrogen attack)	Bildung von Methanmolekülen, lokale Druckerhöhung in Kombination mit Schwächung der Mikrostruktur führt zu Rissbildung

Reduzierung der mechanischen Eigenschaften an Wasserstoff gegenüber Referenzmedium

Einleitung / Motivation

Teil 1: Mechanismen, Auswirkung von Wasserstoff auf metallische Werkstoffe

Diffusion

Fallenwirkung

Schädigungsmechanismen

Virtuelle Laborführung

Teil 2: Auslegungsstrategien für wasserstoffbeaufschlagte Komponenten

Mechanische Auswirkungen Wasserstoffeinfluss

Prüftechnik

Lösungsstrategien

Zusammenfassung / Ausblick

1980

Prüfsysteme zur Untersuchung der Werkstoffeigenschaften unter Einwirkung von Wasserstoff

Auswirkungen Wasserstoffschädigung

Helium

Wasserstoff

Helium

Wasserstoff

Zugfestigkeit und Rissfortschrittsgeschwindigkeit bei H₂-Einfluss (tiefe Temperaturen)

Aufgabenstellung Regelwerke

Wasserstoffschädigung: Zusammenwirken von:

- Belastung
- Werkstoff
- Umgebung

Bildquelle:
Barnoush, A.: Hydrogen embrittlement, revisited by in situ electrochemical nanoindentation, Shaker 2009, Zugl.: Saarbrücken, Universität, Diss., 2007

Ziel:
Sicherstellung der geforderten Material-Eigenschaften im Kontakt mit Wasserstoff

3 Lösungsstrategien:

- Einsatz „unempfindlicher“ Werkstoffe
- „Designfaktor“ zur Berücksichtigung der Wasserstoffschädigung
- Berechnungskonzepte für betriebsgerechte Bauteilauslegung

Modellbeispiel: Gekerbter Zylinder

Sicherheitsfaktor gemäß CSA CHMC-1

Material: 1.4401

Auslegungsziel: Ermüdung, 10.000 Lastwechsel

Figure 3
Schematic representation of the results of the
safety factor multiplier method
(See Clause 6.3.2.)

Quelle: CSA-CHMC 1

Prüfung von gekerbten Proben in
Luft und Wasserstoff

Ermittlung des Verhältnisses von
Wasserstoff- und Referenzkurve

Bestimmung des
Sicherheitsfaktors gemäß
Abbildung bei:

$N = 0$

$N = 1000$

$N = 10000$

$N = 100000$

Maximal ermittelter Sicherheitsfaktor - > Zusätzlicher Sicherheitsfaktor für die Auslegung

Ermüdungsverhalten

Vorgesehene Lebensdauer: 10 000 Zyklen

Betriebstemperatur: -50 °C - RT

Links: Ermüdungsdiagramm bei **-50 °C**

Rechts: Ermüdungsdiagramm bei **RT**

Quelle:
Abschlussbericht Projekt MatFuel, Werkstofftechnik für Brennstoffzellenkomponenten

Übersicht Referenzbauteil

Ertragbare Spannungsamplitude:	218 MPa
Nennspannungsquerschnitt A_{Ref} :	28,3 mm ²
Ertragbare Lastamplitude:	6,16 kN
Maximalkraft:	13,7 kN

Referenzbauteil erträgt eine vorgegebene

- Zyklische Last von 13,7 kN
- Über 10.000 Zyklen

Auslegungsansatz über „pauschalen“ Versprödungszuschlag:

Ertragbare Spannungsamplitude in Luft: 242 MPa

Anwendung Sicherheitsfaktor: ->

Referenzquerschnitt:

$$\sigma_{A,\text{max}} = 160,3 \text{ MPa}, A_{\text{SF}} = 38,4 \text{ mm}^2$$

$$A_{\text{Ref}} 28,3 \text{ mm}^2 \rightarrow \Delta A = 35,7 \%$$

- Wasserstoff beeinflusst die mechanischen Eigenschaften von metallischen Werkstoffen (-> Versprödung)
- Versprödungsneigung des Werkstoffs ist kein ausreichendes Kriterium zur Beurteilung einer Werkstoffeignung
- Pauschale Wasserstoffzuschläge führen zu
 - Erhöhtem Bauteilgewicht
 - Steigenden Werkstoffkosten
 - Nicht unmittelbar höherer Sicherheit gegenüber Versagen
- Erforderlich: Angepasste Werkstoff- und Auslegungskonzepte
- Verständnis des Zusammenwirkens von
 - Wasserstoff / Umgebungsbedingungen
 - Werkstoff und
 - Beanspruchung
- Beanspruchungsgerechte Bauteilauslegung ermöglicht sichere und kosteneffiziente Komponenten

**Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit!**